

Ремонтный состав литого типа быстротвердеющий зимний

LS 3650FW

Арсенал LS3650FW-PM_дIV-KP-ПЦМ-БТ-МЗ-БУ-АП-В50-Btb6,0-F200*-W8-СТБ 1464-2024, ТУ ВУ 690641626.002-2024



- тип: PM_дIV (дорожный), конструкционный ремонт
- безусадочный, быстротвердеющий
- армирующий наполнитель: полипропиленовая микрофибра
- мелкозернистый (размер заполнителя 2,5 мм)
- соответствует стандарту: СТБ 1464-2024



прочность на сжатие B55



прочность на сжатие через 24 часа не менее 30 МПа



класс по прочности на растяжение при изгибе Btb 7,2



морозостойкость F200*



температура применения ниже +5 °C



водонепроницаемость W12



толщина слоя от 20 мм

АРСЕНАЛ LS 3650FW

Безусадочный, водонепроницаемый ремонтный состав с высокой прочностью на изгиб и сжатие, с очень хорошей адгезией к основанию, содержащий специальный цемент, фракционированные заполнители, армирующие волокна и активные добавки.

В затворенном виде представляет собой высокоподвижный, не расслаивающийся раствор, уплотняющийся под действием собственного веса без вибрирования. Через 24 часа твердения набирает прочность 30 МПа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наибольшая крупность заполнителя, мм	2,5
Расход воды	3,4-3,5 л на 25 кг смеси
Температура применения	ниже +5 °C
Время использования раствора	20 минут
Расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя	2,0-2,2 кг/м ²

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для выполнения водонепроницаемого ремонта бетонных и железобетонных конструкций, восстановления и ремонта наружных видимых повреждений на поверхности бетона при температуре ниже +5 °С:

- для устройства фундаментов под оборудование;
- для быстрого ремонта автодорог, тоннелей, подземных переходов, путепроводов и взлетно-посадочных полос аэродромов, пролетных строений, мостов, парковок с бетонным покрытием;
- при устройстве и ремонте пола в гараже, промышленных помещениях, производственных цехах, торговых центрах и других местах подвергающихся большим механическим нагрузкам;
- для заделки сколов, эрозий, пустот, выбоин и трещин в бетонных покрытиях;
- для укрепления треснувших скальных пород и быстрого закрепления анкеров, труб и сантехники.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть очищенным от инея и льда, а также грязи, пыли, извести, масел и других загрязнений, препятствующих снижению адгезии к основанию. Слои разрушенного, пористого бетона удалить до «здорового» бетона. После очистки, основание необходимо тщательно обеспылить. На подготовленном основании допускаются неровности и шероховатости глубиной не более 5 мм. При наличии арматуры, выполняется механическая очистка арматуры от продуктов коррозии до металлического блеска. На очищенные арматурные стержни следует нанести грунтовку-праймер **Арсенал LY500**, толщиной 1 мм.



Грунтовка-праймер цементная **Арсенал LY500**.

Эластичный состав для усиления адгезии между старым бетоном и ремонтным материалом, для заделки микротрещин, а также защиты арматуры от коррозии.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Расчетное соотношение на 1 упаковку сухой смеси (25 кг) 3,4-3,5 литров воды.

- Ремонтный состав **LS 3650FW** смешивают с водой по СТБ 1114 механическим способом при помощи низкоскоростного миксера (300-400 об./мин.), в течении 3 минут.

- Примерно через 3 минуты раствор повторно перемешивается, без добавления воды, после чего готов к использованию. Соотношение воды на мешок 25 кг составляет 3,4-3,5л. Передозировка воды может привести к ухудшению физико-механических свойств раствора. Готовую смесь необходимо использовать в течении 20 минут. Хранение материала до приготовления — в теплом помещении при температуре выше плюс 10 °С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для проведения ремонтных работ необходимо устройство тепляков на всю площадь нанесения ремонтного материала, а также электропрогрев основания в первые 7 дней твердения ремонтного материала. Готовый раствор выливают из емкости. Для обеспечения минимального вовлечения воздуха при укладке, материал следует выливать непрерывно в одном направлении. В случае послойной укладки, каждый последующий слой следует наносить только после затвердевания предыдущего слоя. Толщина слоя от 20 мм.

ХРАНЕНИЕ

Смесь хранится в плотно запечатанных неповрежденных мешках в сухом помещении **не более 6 месяцев** со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

ВНИМАНИЕ

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Работы необходимо производить в защитных перчатках. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СОСТАВ

цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

УПАКОВКА

мешки бумажные с полиэтиленовым вкладышем, 25 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ БЕТОНА



Для повышения срока службы и безремонтной эксплуатации рекомендуется применять материалы для защиты бетона:

Арсенал LY702

Антикоррозионная жидкость для защиты бетона.

Снижает водопоглощение, повышает морозостойкость. Повышает механическую прочность, снижает скорость карбонизации бетона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Нормативное значение согласно СТБ 1464-2024	Фактическое значение
Прочность на сжатие через 24 часа	20 МПа	30 МПа
Марка по водонепроницаемости	W8	W12
Класс по прочности на сжатие	B50 ($\geq 64,2$ МПа)	B55 ($\geq 70,6$ МПа)
Класс по прочности на растяжение при изгибе	Btb 6,0 ($\geq 7,7$ МПа)	Btb 7,2 ($\geq 9,2$ МПа)
Прочность сцепления с бетоном	$\geq 1,0$ МПа	$\geq 2,0$ МПа
Марка по морозостойкости (по 2-ому базовому методу)	F200*	F200*

Изготовитель не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.