



**20кг
масса**

Технические характеристики

расход воды	6,5 – 8,0 л на 20 кг смеси
температура применения	+5 °С – +25 °С
время использования раствора	1,5 – 2,0 часа
расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя	1,3 – 1,4 кг/м ²
рекомендуемая толщина слоя	0,5 – 5 мм
адгезия к основанию	≥0,6 МПа
коэффициент паропроницаемости	≥0,02 мг/(м•ч•Па)

Состав:

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Хранение:

Смесь хранится в плотно запакованных не-поврежденных мешках в сухом помещении не более 12 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Так как продукт содержит цемент, то при работе с сухой смесью необходимо защищать кожу рук и глаза.

Область применения:

Данная смесь предназначена для отделки стен и потолков. Рекомендуется для заполнения неровностей, раковин, трещин. Применяется по бетонным и оштукатуренным минеральным основаниям.

Свойства готовой смеси:

Смесь имеет высокую адгезию к основанию, пластичность и прочность. Полученная поверхность отличается высокой степенью белизны и отсутствием усадочных трещин. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, извести, масел и других загрязнений, препятствующих снижению адгезии к основанию. Поверхность перед нанесением необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал LY 700.

Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду ($t=+10\div+25\text{ }^{\circ}\text{C}$) и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Примерно через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха сохраняет свои свойства в течение 1,5-2 часов.

Способ применения:

Данная смесь предназначена для наружной и внутренней отделки помещений при температуре не ниже 5 °С. Готовая смесь равномерно наносится на основание с помощью шпателя и последовательно заглаживается. При выравнивании основания несколькими слоями, последующий слой наносится после затвердения предыдущего (через 2-3 часа). Рекомендуемая толщина слоя 0,5-5 мм. Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить не ранее чем через 3 суток. Поверхность необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов. Температура окружающей среды и основания должна быть от +5 °С до +25 °С.