



**15кг
масса**

Технические характеристики

расход воды	6,5 – 6,8 л на 15 кг смеси
температура применения	+10 °C – +25 °C
время использования раствора	45 – 60 минут
расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя	1,1 – 1,2 кг/м ²
рекомендуемая толщина слоя	0,5 – 5 мм
адгезия к основанию	≥0,4 МПа
коэффициент паропроницаемости	≥0,02 мг/(м•ч•Па)

Состав:

Гипс, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Хранение:

Смесь хранится в плотно запечатанных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 9 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Область применения:

Данная смесь предназначена для отделки стен и потолков в помещениях с нормальным режимом эксплуатации. Рекомендуется для заполнения неровностей, раковин, трещин, стыков гипсокартонных листов, склеивания или шпатлевания гипсосодержащих изделий или элементов. Применяется по бетонным и оштукатуренным минеральным основаниям, гипсокартонным или гипсоволокнистым плитам внутри помещений.

Свойства готовой смеси:

Смесь имеет высокую адгезию к основанию, пластичность и прочность. Полученная поверхность отличается высокой степенью белизны и отсутствием усадочных трещин. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, извести, масел. Поверхность перед нанесением необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал LY 700.

Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Примерно через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха сохраняет свои свойства в течение 45-60 минут.

Способ применения:

Данная смесь предназначена только для внутренней отделки помещений при температуре не ниже 10 °C. Готовая смесь равномерно наносится на основание с помощью шпателя и последовательно заглаживается. При выравнивании основания несколькими слоями, последующий слой наносится после затвердения предыдущего. Рекомендуемая толщина слоя 0,5-5 мм. Для заделки стыков гипсокартонных листов раствор наносится в углубление, образованное краями соседних листов при помощи металлической терки или шпателя. Армирующая лента располагается по центру стыка на слой раствора и плотно вдавливаются по всей длине шва. Раствор, выступающий из-под ленты, разглаживается, затем наносится дополнительное количество раствора для окончательного выравнивания стыка. Для получения идеального результата поверхность необходимо зашлифовать мелкозернистой шкуркой. Время высыхания – 12 часов. Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить не ранее чем через 2 суток. Поверхность необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов. Температура окружающей среды и основания должна быть от +5 °C до +25 °C.