

**15кг
масса**

Технические характеристики

температура применения	+5 °C – +25 °C
расход грунтовки на 1 м ²	0,3 – 0,7 кг/м ²
плотность	1 500 кг/м ³
использование грунтованной поверхности	через 2-3 часа

Хранение и утилизация:

Грунтовка хранится в плотно закрытых, неповрежденных емкостях, в сухом, теплом помещении +5°C...+25°C — 12 месяцев со дня изготовления (см. на этикетке). Не допускается замораживать и перегревать состав.

Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном и строгом соблюдении инструкции по применению. Обязательно применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. При попадании на кожу, в глаза промыть водой и обратиться к врачу.

Область применения:

Предназначена для улучшения адгезии между основанием и отделочным слоем, благодаря входящему в состав грунтовки кварцевого наполнителя создается шероховатая поверхность, обеспечивая высокую адгезию отделочных материалов. Грунтовка LY 777 снижает гигроскопичность загрунтованного основания, предотвращая быстрое пересыхание наносимых затем материалов. Может наноситься на бетонные и кирпичные основания, цементные и цементно-известковые штукатурки, плиты гипсокартона, ДСП и OSB. Применяется как для внутренних, так и наружных работ.

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от грязи и пыли, отслоившихся фрагментов отделочных слоев, старой краски, масел, а также других загрязнений, способных снизить адгезию и водопоглощение. Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал LY 700 не менее чем за 4 часа до нанесения грунтовки бетон-контакт Арсенал LY 777.

Способ приготовления раствора:

Непосредственно перед применением тщательно перемешать.

Способ применения:

Грунтовку наносят вручную с помощью кисти или щетки. Работы производятся при температуре от +5°C до +25°C. Во время производства работ и в течении 2-3 часов после выполнения, открытые поверхности следует предохранять от интенсивного воздействия солнца, ветра, дождя и других неблагоприятных факторов. Дальнейшие отделочные работы выполняются после полного высыхания состава, но не ранее чем через 2-3 часа после нанесения последнего слоя грунтовки.

Расход:

Ориентировочный расход грунтовки составляет 0,3-0,7 кг/м² (в зависимости от впитывающей способности основания).