



**25кг
масса**

Технические характеристики

расход воды	4,0 – 4,5 л на 25 кг смеси
температура применения	-8 °С – +10 °С
время использования раствора, не более	45 минут
расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя	1,7 – 1,8 кг/м ²
адгезия к основанию	≥0,6 МПа
прочность на сжатие	≥10 МПа
коэффициент паропроницаемости	≥0,02 мг/(м·ч·Па)
марка по морозостойкости	F100

Состав:

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Хранение:

Смесь хранится в плотно запечатанных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 12 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Так как продукт содержит цемент, то при взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, вследствие чего необходимо защищать кожу рук и глаза. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Область применения:

Штукатурная смесь предназначена для выравнивания стен из кирпича и бетона под дальнейшую отделку, а также для ремонта поверхностей выполненных цементными или цементно-известковыми штукатурками. Является хорошим основанием под декоративные тонкослойные штукатурки. Применяется как для внутренних, так и для наружных работ при отрицательных температурах воздуха.

Свойства готовой смеси:

Штукатурная смесь отличается хорошей адгезией к основанию, высокой пластичностью и прочностью. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, извести, масел, инея, снега и других загрязнений, препятствующих адгезии штукатурного состава к основанию. Перед нанесением штукатурки поверхность основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал **LY 700**. При отрицательной температуре, грунтование основания не производить.

Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую теплую воду (около 40 °С) и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Передозировка воды не допускается. Примерно через 3-5 минут раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха, скорости ветра сохраняет свои свойства в течение 45 минут.

Способ применения:

Раствор равномерно наносится на стену ручным способом с последующим заглаживанием затирочным инструментом. Раствор необходимо беречь от слишком быстрого высыхания и сквозняков, работы выполнять при отсутствии атмосферных осадков. Приготовление и нанесение раствора необходимо производить при температуре от -8 °С до +10 °С.

Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить не ранее чем через 7 суток.