



**25кг**  
масса

### Технические характеристики

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| расход воды                             | на 25 кг смеси:             |
| ручное нанесение                        | 4,0 – 4,5 л                 |
| механизированное нанесение              | 5,0 – 5,5 л                 |
| температура применения                  | +5 °C – +25 °C              |
| время использования раствора            | 1,5 – 2,0 часа              |
| расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя | 1,7 – 1,8 кг/м <sup>2</sup> |
| адгезия к основанию                     | ≥ 0,6 МПа                   |
| прочность на сжатие                     | ≥ 10 МПа                    |
| коэффициент паропроницаемости           | ≥ 0,02 мг/(м•ч•Па)          |
| марка по морозостойкости                | F100                        |

### Состав:

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

### Хранение:

Смесь хранится в плотно запакованных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 12 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

### Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Так как продукт содержит цемент, то при взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, вследствие чего необходимо защищать кожу рук и глаза. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

### Область применения:

Штукатурная смесь предназначена для выравнивания стен из кирпича и бетона под дальнейшую отделку, в том числе с повышенной влажностью (гаражи, подвалы, цоколя, сауны, мойки и тд). Служит для ремонта поверхностей, выполненных цементными или цементно-известковыми штукатурками. Является хорошим основанием под декоративные тонкослойные штукатурки.

### Свойства готовой смеси:

Штукатурная смесь отличается хорошей адгезией к основанию, высокой пластичностью и прочностью. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

### Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, извести, масел и других загрязнений, препятствующих снижению адгезии штукатурного состава к основанию. Перед нанесением штукатурки поверхность основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал LY 700.

### Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду ( $t = +10 \div +25$  °C) и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Передозировка воды не допускается. Примерно через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха, скорости ветра сохраняет свои свойства в течение 1,5-2,0 часов.

### Способ применения:

Раствор равномерно наносится на стену ручным или механическим способом с последующим заглаживанием затирочным инструментом. Толщина слоя за одно нанесение не должна превышать 20 мм. Раствор необходимо беречь от слишком быстрого высыхания и сквозняков, работы выполнять при отсутствии атмосферных осадков. Приготовление и нанесение раствора необходимо производить при температуре от +5 °C до +25 °C. Дальнейшие отделочные работы рекомендуется проводить не ранее чем через 7 суток.