



18кг
масса

Технические характеристики

расход воды	0,25-0,35 л на 1 кг смеси
температура применения	+5 °C – +25 °C
время использования раствора	60 минут
расход смеси на 1 м ² при толщине слоя 1 мм	0,9-1,1 кг/м ²
адгезия к основанию	≥0,5 МПа

Состав:

Гипс, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Хранение:

Смесь хранится в плотно запакованных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 9 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Область применения:

Штукатурная смесь предназначена для внутренней отделки стен и потолков в помещениях с нормальным режимом эксплуатации. Может применяться для заполнения неровностей, раковин, монтажа штукатурных маяков. Применяется по следующим основаниям: цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки; бетон; стены из гипсовых плит, ячеистого бетона, керамического и силикатного кирпича.

Свойства готовой смеси:

Штукатурная смесь отличается хорошей адгезией к основанию, высокой пластичностью и прочностью. Создает благоприятный микроклимат в помещении. Безусадочная, можно наносить слой толщиной от 5 до 30 мм за один проход. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, извести, масел и других загрязнений, препятствующих снижению адгезии к основанию. Сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал **LY 700**. Влажность основания должна быть не более 8%.

Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую теплую воду ($t=+10\div+25\text{ }^{\circ}\text{C}$) и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Передозировка воды не допускается. Примерно через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха сохраняет свои свойства в течение 60 минут.

Способ применения:

Раствор равномерно наносится на стену ручным способом при помощи кельмы или шпателя, с последующим выравниванием правилом. Толщина одного слоя для стен – 5-30 мм, для потолков – 5-15 мм. Большие неровности и углубления заполняются предварительно составом. При выравнивании основания в несколько слоев, предыдущий слой создается шероховатым для обеспечения хорошей адгезии между слоями. При необходимости после высыхания производится окончательная обработка поверхности мелкозернистой шкуркой или нанесением гипсовой шпатлевки. Температура в помещениях и основания при приготовлении и нанесении раствора должна быть от +10 °C до +25 °C, а влажность воздуха не более 60%. Во время выполнения работ и твердения гипсовой штукатурки следует предохранять ее от быстрого высыхания, сквозняков и других неблагоприятных факторов.