




ФАКТУРА
«ШУБА»



**25кг
масса**



Технические характеристики

расход воды	6,25 – 6,85 л на 25 кг смеси
температура применения	+5 °C – +25 °C
время использования раствора	1,5 часа
расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя	1,7 – 1,8 кг/м ²
адгезия к основанию	≥0,8 МПа
коэффициент паропроницаемости	≥0,03 мг/(м•ч•Па)
марка по морозостойкости	F75

Состав:

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Хранение:

Смесь хранится в плотно запакованных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 12 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Т.к. продукт содержит цемент, то при взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, вследствие чего необходимо защищать кожу рук и глаза. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Область применения:

Данная смесь предназначена для выполнения декоративной, высококачественной наружной и внутренней штукатурки по ровным минеральным основаниям, а также в качестве отделочного слоя.

Свойства готовой смеси:

Штукатурная смесь имеет высокую адгезию к основанию, пластичность, прочность и морозостойкость. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, извести, масел и других загрязнений, препятствующих снижению адгезии к основанию. Основание необходимо обильно загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал **LY 700**, для улучшения адгезии с гладкими основаниями Арсенал **LY 777**.

Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Примерно через 5 мин раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха сохраняет свои свойства в течение 1,5 часов.

Способ применения:

Раствор равномерно наносится на стену с помощью металлического шпателя или терки, после чего прокатывается структурным валиком до получения необходимой фактуры. Допускается нанесение штукатурки на основание непосредственно структурным валиком, для чего состав делается более жидким. Однако добавление воды в состав во время выполнения работ не допускается. Для выравнивания минеральных поверхностей раствор наносится на подготовленное основание механизированным способом либо при помощи металлической терки или шпателя с последующим выравниванием. Каждый последующий слой наносится через 3-4 часа после нанесения предыдущего. Время высыхания – 12 часов. Поверхность необходимо предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов. Температура окружающей среды и основания должна быть от +5 °C до +25 °C. Декоративно-отделочный слой в легких штукатурных системах утепления следует выполнять не ранее чем через 48 часов после устройства армированного слоя. Окраску можно производить не ранее чем через 7 суток после нанесения штукатурки.