




**ФАКТУРА
«КРУПА»**



**25кг
масса**



Технические характеристики

расход воды	4,3 – 4,8 л на 25 кг смеси
ориентировочный расход смеси	зерно 1,0 около 2,0 кг/м ²
	зерно 1,5 2,0 – 2,5 кг/м ²
	зерно 2,0 3,0 – 3,5 кг/м ²
	зерно 2,5 3,5 – 4,0 кг/м ²
	зерно 3,0 4,5 – 5,0 кг/м ²
температура применения	+5 °C – +25 °C
время использования раствора	1,0 – 1,5 часа
толщина слоя равна	размеру зерна
ориентировочный расход при толщине 1 мм	1,8 кг/м ²
адгезия к основанию	≥0,8 МПа
коэффициент паропроницаемости	≥0,03 мг/(м·ч·Па)
марка по морозостойкости	F75

Состав:

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

Хранение:

Смесь хранится в плотно запакованных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 12 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Так как продукт содержит цемент, то при взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, вследствие чего необходимо защищать кожу рук и глаза. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

Область применения:

Данная смесь предназначена для выполнения декоративной, высококачественной наружной и внутренней штукатурки по ровным минеральным основаниям, а также в качестве отделочного слоя.

Свойства готовой смеси:

Штукатурная смесь имеет высокую адгезию к основанию, пластичность, прочность и морозостойкость, обладает высокими эстетическими свойствами. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, очищенным от грязи, пыли, извести, масел, наледи, инея, снега и других загрязнений, способствующих снизить адгезию к основанию. Для увеличения адгезии поверхность необходимо загрунтовать грунтовкой бетон-контакт Арсенал **LY 777**. Сильно впитывающие основания перед нанесением бетон-контакта следует обработать грунтовкой глубокого проникновения Арсенал **LY 700**.

Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Примерно через 5 мин раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха сохраняет свои свойства в течение 1,0-1,5 часов.

Способ применения:

Раствор равномерно наносится на основание толщиной в зерно (1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 мм) с помощью металлической терки. Затем, когда раствор перестанет липнуть к инструменту, с помощью пластиковой терки создается фактура поверхности. В зависимости от направления движения терки можно создать различные рисунки фактур. Добавление воды в состав во время выполнения работ не допускается. Раствор необходимо беречь от слишком быстрого высыхания и сквозняков. Для чего во время производства работ и в течение суток после ее выполнения открытые поверхности следует предохранять от воздействия солнца, ветра, дождя и других неблагоприятных факторов. Приготовление и нанесение раствора необходимо производить при температуре от +5 °C до +25 °C. Декоративно-отделочный слой в легких штукатурных системах утепления следует выполнять не ранее чем через 48 часов после устройства армированного слоя. Окраску можно производить не ранее чем через 7 суток после нанесения штукатурки.