

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ · ЛКМ

Отвердитель ЭП-93

для эпоксидных составов

ТУ ВУ 690641626.004-2026



- Для цинконаполненной грунтовки ЭП-013
- Полиаминоамидный отвердитель
- Соотношение 14 : 1 по массе
- Повышенные антикоррозионные свойства

■ 01 / НАЗНАЧЕНИЕ И СОВМЕСТИМОСТЬ

Для отверждения цинконаполненной грунтовки ЭП-013 (2К) с целью придания лакокрасочному покрытию повышенных антикоррозионных свойств.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	СОВМЕСТИМОСТЬ	ТАРА
Металлообработка	Грунтовка ЭП-013 цинконаполненная	Банка 1 л

СОСТАВ

Полиаминоамид, ксилол, бутиловый спирт.

■ 02 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид - однородная прозрачная жидкость без посторонних включений, от бесцветного до коричневого цвета.

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА · ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА	ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ
Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %, не менее	20

■ 03 / ПРИМЕНЕНИЕ

Отвердитель вводят в лакокрасочный материал непосредственно перед проведением окрасочных работ в соответствии с рекомендациями на отверждаемый материал.

Полуфабрикат грунтовки ЭП-013 цинконаполненной предварительно тщательно перемешивают, затем вводят отвердитель в соотношении 14 : 1 по массе (на 14 кг грунтовки - 1 кг отвердителя), перемешивают и выдерживают 30 минут до разбавления или применения.

Важно. Для придания специфических свойств по требованию заказчика соотношение может изменяться; соотношения также указаны на этикетке конкретного материала. Нижний температурный предел при обработке и высыхании согласно требованиям на отверждаемый материал.

Инструменты после смешения отвердителя с полуфабрикатом промыть растворителем Р-81 или разбавителем УР-74.

■ 04 / ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, оберегая от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр и открытого огня, при температуре от минус 30 °С до 30 °С. Хранение на открытых площадках и под навесом запрещено. Перед применением готовый материал выдерживают в течение суток при температуре не ниже 10 °С.

■ 05 / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводить при наличии местной и общей вентиляции; беречь от огня. Отвердитель и готовый к нанесению материал могут вызывать раздражение кожи и дыхательных путей и аллергические реакции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для органов дыхания — средства индивидуальной защиты.

При попадании на кожу немедленно снять загрязнённую одежду, поражённые участки промыть водой с мылом. При вдыхании — свежий воздух и покой. Не допускать попадания в окружающую среду. Тушить тонкораспылённой водой, воздушно-механической пеной, порошками.

Беречь от огня! Более полная информация об утилизации и мерах предосторожности — в паспорте безопасности.

■ 06 / УТИЛИЗАЦИЯ И ГАРАНТИИ

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки отвердителя утилизировать как бытовые отходы. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.