



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ · ЛКМ

Растворитель Р-81

для обезжиривания металла

ТУ ВУ 690641626.005-2026

- Обезжиривание, очистка, замывка
- Лучшее сцепление с подложкой
- Увеличенный срок службы покрытия
- Для алюминия, дюралья, оцинковки

■ 01 / НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Для обезжиривания металлических (в т. ч. алюминиевых, дюралюминиевых, оцинкованных) поверхностей при подготовке к окрашиванию в соответствии с ГОСТ 9.402; для очистки деталей промышленного оборудования, узлов, агрегатов, металлоконструкций, инструмента и замывки окрасочного оборудования после использования органоразбавляемых ЛКМ.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ	ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ	ТАРА
Металлообработка	Металлы, в т. ч. алюминий и оцинковка	Банка 1 / 5 / 10 л

■ 02 / СВОЙСТВА

Удаляет с поверхности жировые вещества, содержащиеся в слоях консервационных смазок, минеральных масел, полировальных составах и др. Обеспечивает лучшее сцепление лакокрасочного материала с подложкой, улучшает антикоррозионную стойкость металла, что увеличивает срок службы окрашиваемого изделия.

■ 03 / СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Смесь алифатических и ароматических углеводородов. Внешний вид - однородная прозрачная жидкость без посторонних механических включений.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА · ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА	ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ
Условная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм, при $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$), с, не менее	10
Плотность при $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, г/см ³	0,84–0,90

■ 04 / ПРИМЕНЕНИЕ

Обезжиривание производится способом погружения, распылением или выдержкой в парах в зависимости от вида загрязнения и габаритов изделия. При небольших объемах производства

допускается ручная обработка поверхности: перед обезжириванием ветошь смочить и обработать нужную поверхность. Ветошь необходимо менять как можно чаще, иначе после испарения растворителя масло и смазка останутся на поверхности.

Внимание. Не допускается обработка изделий, смоченных водой или водными растворами.

■ 05 / ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой таре, оберегая от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. Рекомендуемая температура хранения и применения до 30 °С.

■ 06 / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания продукта в водоёмы, канализацию и почву. Работы проводить при наличии местной и общей вентиляции; при недостаточной вентиляции применять средства защиты органов дыхания. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр и открытого огня. Не курить.

Использовать нитриловые перчатки, взрывобезопасное оборудование и освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распылённой водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять загрязнённую одежду, поражённые участки промыть водой с мылом. При вдыхании - свежий воздух и покой. Беречь от детей.

Беречь от огня и влаги! Более подробная информация по обращению и утилизации в паспорте безопасности.

■ 07 / УТИЛИЗАЦИЯ И ГАРАНТИИ

После использования растворителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Реквизиты. ООО «АрсеналПромСтрой» · 618419, Пермский край, г. Березники, ул. Ломоносова, д. 98, офис 205 · тел./факс +7 (342) 4230-35 · arsenalpromstroy.ru · info@arsenalpromstroy.ru