



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ · ЛКМ

Разбавитель УР-74

для полиуретановых ЛКМ

ТУ ВУ 690641626.005-2026

- Повышенная растворяющая способность
- Европейские компоненты высокой очистки
- Улучшает свойства ЛКМ
- Для полиуретановых ЛКМ КАМА

■ 01 / НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Для разбавления и доведения до рабочей вязкости полиуретановых лакокрасочных материалов торговой линейки КАМА, а также для очистки оборудования и инструмента после их нанесения.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

ТАРА

**Металлообработка,
деревообработка****Полиуретановые ЛКМ КАМА****Банка 1 / 3 / 5 л**

■ 02 / СВОЙСТВА

Обеспечивает хорошую растекаемость покрытий и оптимизирует реологические свойства ЛКМ, создавая наилучшие условия для формирования покрытий, в том числе при неблагоприятных условиях: низких температурах и/или высокой влажности. Благодаря добавлению разбавителя достигается оптимальная вязкость ЛКМ, что делает его применение экономически и технологически выгодным. Создан на основе качественных европейских полуфабрикатов высокой степени очистки.

■ 03 / СОСТАВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Смесь ароматических углеводородов и эфиров уксусной кислоты.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА · ЗНАЧЕНИЕ ПО ТУ

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

ЗНАЧЕНИЕ ПО
ТУУсловная вязкость по ВЗ-246 (сопло 4 мм, при $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$), с, не менее**10**Плотность при $(20,0 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$, г/см³**0,86–0,90**

■ 04 / ПРИМЕНЕНИЕ

Вводить непосредственно перед применением (в 2-компонентную грунт-эмаль УР-154 КАМА - после отвердителя), добавляя небольшими порциями при постоянном перемешивании до

получения нужной консистенции, а также в процессе работы — при быстром испарении растворителей и нарастании вязкости материала.

Рекомендуемые рабочие вязкости и температура применения разбавляемых материалов согласно требованиям на них.

■ 05 / ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в герметичной таре в хорошо проветриваемых помещениях, оберегая от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения, тепла, искр и открытого огня. Рекомендуемая температура хранения до 30 °С.

■ 06 / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания продукта в водоёмы, канализацию и почву. Работы проводить при наличии местной и общей вентиляции; при недостаточной вентиляции применять средства защиты органов дыхания. Держать в плотно закрытой таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр и открытого огня. Не курить.

Использовать нитриловые перчатки, взрывобезопасное оборудование и освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распылённой водой, воздушно-механической пеной, порошками. При попадании на кожу немедленно снять загрязнённую одежду, поражённые участки промыть водой с мылом.

К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. При появлении симптомов астмы или затруднённого дыхания обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.

Беречь от огня и влаги! Более подробная информация по обращению и утилизации — в паспорте безопасности.

■ 07 / УТИЛИЗАЦИЯ И ГАРАНТИИ

После использования разбавителя пустую тару плотно закупорить и утилизировать как бытовой мусор. Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.