



# RG308

защитно-отделочная  
штукатурка (серая)



**25кг**  
масса

## Технические характеристики

расход воды	4,0 – 4,5 л на 25 кг смеси
температура применения	+5 °C – +25 °C
время использования раствора	1,0 – 1,5 часа
расход сухой смеси на 1 мм толщины слоя	1,7 – 1,8 кг/м <sup>2</sup>
адгезия к основанию	≥0,8 МПа
коэффициент паропроницаемости	≥0,03 мг/(м·ч·Па)
марка по морозостойкости	F75
толщина слоя, мм	5-20

## Состав:

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

## Хранение:

Смесь хранится в плотно запакованных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 12 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

## Область применения:

Данная смесь предназначена для выполнения декоративной, высококачественной наружной и внутренней штукатурки по ровным минеральным основаниям, а так же в качестве отделочного слоя.

## Свойства готовой смеси:

Штукатурная смесь имеет высокую адгезию к основанию, пластичность, прочность и морозостойкость. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

## Подготовка основания:

Основание должно быть очищенным от грязи, пыли, извести, масел и других загрязнений, препятствующих снижению адгезии к основанию. Поверхность необходимо укрепить грунтовкой глубокого проникновения LY700.

## Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду ( $t = +10 \div +25$  °C) и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Примерно через 5 минут раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха сохраняет свои свойства в течение 1,0-1,5 часов.

## Способ применения:

Раствор равномерно наносится на стену с последующим заглаживанием затирочным инструментом. Толщина слоя за одно нанесение не должна превышать 20 мм. Раствор необходимо беречь от слишком быстрого высыхания и сквозняков, работы выполнять при отсутствии атмосферных осадков. Приготовление и нанесение раствора необходимо производить при температуре от +5 °C до +25 °C.

## Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Так как продукт содержит цемент, то при взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, вследствие чего необходимо защищать кожу рук и глаза. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.