



# RG309

штукатурка  
(белая/серая)

фактура «короед»  
зерно 1,5 мм, 2,5 мм



ФАКТУРА  
«КОРОЕД»



25кг  
масса



## Технические характеристики

расход воды	4,9 – 5,2 л на 25 кг смеси
температура применения	+5 °С – +25 °С
время использования раствора	1,0 – 1,5 часа
расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> (зерно 1,5 мм)	2,0 – 2,5 кг
расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> (зерно 2,5 мм)	3,5 – 4,0 кг
адгезия к основанию	≥0,8 МПа
коэффициент паропроницаемости	≥0,03 мг/(м·ч·Па)
марка по морозостойкости	F75

### Состав:

Цемент, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

### Хранение:

Смесь хранится в плотно запечатанных неповрежденных мешках в сухом помещении не более 12 месяцев со дня изготовления (см. на упаковке). По истечении срока хранения смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия смесь может быть использована по назначению.

### Внимание:

Гарантированное качество продукта может быть достигнуто только при точном соблюдении инструкции по применению. Т.к. продукт содержит цемент, то при взаимодействии с водой возникает щелочная реакция, вследствие чего необходимо защищать кожу рук и глаза. В процессе работы также следует применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При попадании состава в глаза следует немедленно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

### Область применения:

Данная смесь предназначена для выполнения декоративной, высококачественной наружной и внутренней штукатурки по ровным минеральным основаниям, а также в качестве отделочного слоя.

### Свойства готовой смеси:

Штукатурная смесь имеет высокую адгезию к основанию, пластичность, прочность и морозостойкость, обладает высокими эстетическими свойствами. Действительный расход готовой смеси зависит от ровности и качества основания.

### Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, очищенным от грязи, пыли, извести, масел, наледи, инея, снега и других загрязнений, способствующих снизить адгезию к основанию.

### Способ приготовления раствора:

Сухая смесь постепенно добавляется в чистую воду и тщательно размешивается ручным или механическим способом до получения однородной консистенции. Примерно через 5 мин раствор повторно перемешивается, после чего готов к использованию. Готовый раствор в зависимости от температуры и влажности воздуха сохраняет свои свойства в течение 1,0-1,5 часов.

### Способ применения:

Раствор равномерно наносится на основание толщиной в зерно (1,5/2,5 мм) с помощью металлической терки. Примерно через 10 минут раствор обрабатывается пластиковой теркой до получения необходимой фактуры. Добавление воды в состав во время выполнения работ не допускается. Раствор необходимо беречь от слишком быстрого высыхания и сквозняков. Для чего во время производства работ и в течение суток после ее выполнения открытые поверхности следует предохранять от интенсивного воздействия солнца, ветра, дождя и других неблагоприятных факторов. Приготовление и нанесение раствора необходимо производить при температуре от +5 °С до +25 °С. Декоративно-отделочный слой в легких штукатурных системах утепления следует выполнять не ранее чем через 48 часов после устройства армированного слоя. Окраску можно производить не ранее чем через 7 суток после нанесения штукатурки.